

**PERFEKT FÜR
WASSERDURCHLÄSSIGE BETTUNGEN
MIT HOHEN FESTIGKEITEN**



TPM-D 4
BETTUNGSMÖRTEL

BETTUNGSMÖRTEL TPM-D 4 FÜR HOHE VERKEHRSELASTUNGEN



Der drainfähige Trass-Pflastermörtel TPM-D4 eignet sich für Flächen mit hoher und mittlerer Verkehrsbelastung, als Verlegemörtel für Natur- und Betonsteinpflaster und Platten und für die Ausbildung von Entwässerungsrinnen.

Auf Grund seiner besonderen Zusammensetzung und der Verwendung von original tubag Trass verfügt der Frischmörtel über ein hervorragendes Wasserrückhaltevermögen und optimale Verarbeitungseigenschaften.





TPM-D 4

BETTUNGSMÖRTEL

Zum Verlegen von Pflasterflächen. Für Flächen mit hoher Verkehrsbelastung. Auch für den Straßenbau geeignet. Drainfähig. Mit kapillARBrechender Wirkung gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit. Rapid-Sonderausführung: Beschleunigtes Abbindeverhalten für frühe Verkehrsfreigaben.

- drainfähig
- hohe Druckfestigkeit
- verminderte Ausblühgefahr
- einkomponentig
- spannungsarm abbindend durch original tubag Trass
- längere Verarbeitungszeit durch original tubag Trass
- erfüllt die Anforderungen des FGSV Arbeitspapiers 618/2
- einfache Verarbeitung
- hohe Haftzugfestigkeit
- hohe Frostbeständigkeit

**Das tubag Straßenbausystem –
Alles für die perfekte Verbindung**

TIPP

tubag bietet ein komplettes Straßenbausystem für die gebundene Bauweise: Innovative Baustoffe für die Herstellung hochbelasteter Verkehrsflächen in Pflaster- sowie Plattenbauweise, die dauerhaft visuell ansprechend und schadenfrei bleiben.

Für eine perfekte Verbindung aus Form und Funktion.





Natürlich
mit
original
tubagTrass



Technische Informationen

Druckfestigkeit nach 28 Tagen (20 °C)	> 30 N/mm ²
Körnung	≤ 4 mm
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert	> 5,4 x 10 ⁻⁵ m/s
Versickerbare Regenspende	> 270 l/(s x ha)
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur	≥ +5 °C ≤ +30 °C
Einbaustärke	4 – 6 cm
Wasserbedarf	ca. 3,5 l Wasser auf 40 kg
Konsistenz	erdfeucht
Ergiebigkeit	ca. 20 l auf 40 kg ca. 500 – 650 l Pflastermörtel je Tonne
Verbrauch	ca. 20 kg Trockenmörtel /cm/m ²
Lagerung	trocken und sachgerecht im geschlossenen Originalgebinde
Lieferform	40-kg-Sack, Siloware
Farbe	grau

* Auch mit beschleunigtem Abbindeverhalten in der Ausführung Rapid erhältlich

Hotline Technische Beratung

+49 541 601-601

tubag ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@tubag.de • www.tubag.de

Partner des



Fördermitglied des Verbandes
für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau:
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen,
Hessen-Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein

© Sievert Baustoffe Alle Angaben dieser Broschüre beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen, Prüfungen und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Die Broschüre dient der Wissensvermittlung und -vertiefung und ersetzt keine Objektberatung und/oder Fachplanung. Technische Zeichnungen, Skizzen oder Illustrationen dienen nur der Veranschaulichung und stellen die grundsätzliche Funktionsweise dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten sind den technischen Merkblättern, Systembeschreibungen oder Zulassungen und dgl. zu entnehmen und zwingend zu beachten. Mit Erscheinen dieser Broschüre sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer

Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist ohne schriftliche Zustimmung der Sievert Baustoffe unzulässig und strafbar.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen und Handelsnamen in dieser Broschüre berechtigen nicht zu der Annahme, dass solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und deshalb von Jedermann benutzt werden dürften.

Soweit in diesem Werk auf direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften und Richtlinien (z. B. DIN, ZDB, VDI etc.) Bezug genommen wird oder aus ihnen zitiert worden ist, kann die Sievert Baustoffe keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen.

